

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

FAXE Bådlak 0184

Type:	Klarlak på basis af urethanalkyd, modificeret med tørrende olie.
Anvendelse:	Primært som bådlak, men er også yderst velegnet som gulvlak.
Egenskaber:	Fyldig lak med gode mekaniske egenskaber og særdeles god vandbestandighed. Findes i Mat og Blank.
Tørstof:	52 % vægt 46 % volumen
Forbehandling:	Træet skal være tørt og frit for snavs. Herefter grundes med Bådlak fortyndet med 10 % mineralisk terpentin.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	
Sprøjtning	25-30 sec. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Maleværktøj kan rengøres med mineralisk terpentin.		

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	2 timer 20 °C	20 - 40 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	20 - 40 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	20 - 40 µm
Berøringstør - lav temp.	6 timer 10 °C	20 - 40 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 75 µm Tørfilm: 35 µm**Rækkeevne:** Teoretisk: 13 m²/ltr.**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Bemærkninger:** FAXE Bådlak bør påføres i flere tynde lag, fremfor et tykt lag, da man hermed får den bedste og hurtigste gennemhærdning, og dermed størst holdbarhed. Der slibes let mellem lagene.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk