



Firkantet bakke med terrazzo

v16864

Støb en firkantet terrazzobakke. Lav først et tyndt lag støbemasse, som du brækker til små terrazzo-flager. Bagefter bruger du støbepulver, vand og hobbymaling til selve bakken. Når bakken er hærdet, tager du den ud af formen, og sliber den til, så den flotte terrazzo-effekt kan ses.

Sådan gør du



Videoguide

Bliv trin for trin guidet igennem, hvordan du støber en firkantet bakke med terrazzo.



1

Start med at finde følgende frem til terrazzo-flagerne: 50 g resin støbemix og 15 ml vand. Til formen finder du 100 g resin støbemix, 35 ml vand og 5-10 ml hobbymaling.



2

Start med at lave terrazzo flagerne. - 50 g Resin cast røres med ca 15 ml. vand. Hold lidt af vandet tilbage, tilføj det hvis det kræves for at få en tykflydende konsistens.



3

Smør massen tyndt ud på et stykke plastik i et jævnt lag – ca. 3 mm.



4

Efter ca 90 min. er massen hærdet, bræk det derefter i mindre flager 3 - 7 mm. Læg det f.eks. mellem 2 lag plastik og brug en hammer.



5

Rør 5-10 ml hobbymaling ud i 35 ml vand, indtil malingen er helt opløst.





6
Rør det farvede vand i resin støbemixet – hold lidt tilbage i første omgang. Konsistensen skal være tykflydende.




7
Læg et lag af terrazzoflager glat i bunden af formen. Bland resten af flagerne i den farvede støbemasse. Juster evt. med lidt vand.



8
Hæld blandingen i formen. Undgå at terrazzoflagerne, der er fordelt i formen, skubbes til side. Fyld til 1-2 mm fra kanten.




9
Sørg for støbemassen kommer ned i kanten hele vejen rundt ved at stampe med rørepinden hele vejen rundt.



10
Få luftbobler ud ved at vippe kanten ned i underlaget hele vejen rundt – forsæt i 2-3 minutter.



11
Lad støbemassen hærde i formen. Det tager ca. 90-240 min – og afhænger primært af, hvor meget vand du har blandet i. Når massen er hærdet, fjerner du formen let.



12
Slib bunden og kanten med en slibesvamp i vand.



13
Slib også forsiden i vand, indtil det flotte terrazzomønster er tydeligt.



14
Mængden af maling, der blandes i vandet, er afgørende for den færdige farve. Fx giver 5 ml grå, mens 10 ml giver antracitgrå.