

# Information om trætæsser



# TRÆTERRASSER

## OFTE ANVENDTE TRÆSORTER

### Trykimprægneret træ

Er lyse og forholdsvis bløde træsorter, som er beskyttet med imprægnering mod råd og svamp. Den grønlig farve fra trykimprægneringen kan påvirke farven på slutresultatet.

### Lærketræ

Er en meget lys træsort, som skal grundes med grundingsolie mod råd og svamp. GORI kan ikke garantere mod sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræterrasser, da årsagen til dette skyldes træets kvalitet og ikke overfladebehandlingen. Det samme gælder bambus.

### Eksotisk træ

Er hårdt træ som findes i mange varianter (som fx teak, nyatoh, ipé eller mahogni). Eksotisk træ er i sig selv beskyttet mod råd og svamp og skal derfor ikke grundes.

## INDEN BEHANDLING

### Hvornår skal nyt træ behandles?

Nyt træ skal behandles straks det er tørt, dvs. når fugtindholdet er under 18%. Jo længere tid træet ligger udendørs ubeskyttet, jo mere skal der afrensnes. Vejrliget gør at overfladen bliver snavset og solens stråler brænder på den ubeskyttede træoverflade, så den bliver grå og nedbrudt. Dette snavsede og nedbrudte lag skal fjernes til ren, fast og bæredygtig bund inden behandling. Se under tapeprøve.

### Tape-prøve

Tjek med tapeprøve om træoverfladen (ny/gammel) er ren, fast og bæredygtig inden behandling med træbeskyttelse. Tag 30 cm klar tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv så tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der materiale eller træfibre på bagsiden af tapen, så er træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok.

### Farveløs

- Anvend aldrig farveløs som slutbehandling – solen vil brænde direkte på træets overflade, så det bliver gråt - det kan sammenlignes med at gå ud i solen uden solcreme på.
- Transparente nuancer bliver mørkere, jo flere lag der påføres. For at undgå dette, kan de fortyndes med farveløs 1:1.

De transparente farvers fremtoning kan variere afhængigt af træterrassens udseende, tidligere behandling og antal påførte lag.

## BEHANDLING

### Behandling af tryk- eller superimprægneret træ samt eksotisk træ

- 1) Behandling med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra
- 2) Vask med GORI Trævask eller anvend højtryksrensning
- 3) Fjern evt. nedbrudt materiale og løse træfibre ved slibning
- 4) 1-2 x GORI Transparent træterrasseolie (Vælg mellem den olieholdige 303, den vandbaserede 304 eller den bio-baserede 306)

### Behandling af lærketræ

- 1) Behandling med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra
- 2) Vask med GORI Trævask eller anvend højtryksrensning
- 3) Fjern evt. nedbrudt materiale og løse træfibre ved slibning
- 4) 1 x grundning med GORI Transparent Grunder 11 eller 22
- 5) 1-2 x GORI Transparent træterrasseolie (Vælg mellem den olieholdige 303, eller den vandbaserede 304 eller den bio-baserede 306)

### Aftørring

For at undgå afskalninger og et plettet resultat skal grunder og olier, som ikke er trukket ind i træet inden for 10-15 minutter aftørres. Det gøres efter hvert påført lag og på alle træsorter.

## VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆTERRASSER

Almindelig rengøring udføres efter behov med GORI Trævask.

- Træterrasser skal vedligeholdes årligt efter ovenstående behandlingsanvisninger.
- Se produktbeskrivelsen på [gori.dk](http://gori.dk)  
Spørgsmål kan rettes til PPG Teknisk Service tlf. 39 57 94 00  
Yderligere oplysninger kan findes hos Træbranchens oplysningsråd på [www.top.dk](http://www.top.dk)