

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Oliেpleje 0280 07300-07301

Type:	Faxe Oliেpleje er et vandbaseret rengørings- og plejemiddel til olierede overflader. Faxe Oliেpleje indeholder milde, vaskeaktive stoffer og plejende voks.
Anvendelse:	FAXE Oliেpleje er specielt udviklet til olierede trægulve men kan også anvendes til kork og linoleum, uglaserede fliser og natursten (kun Faxe Oliেpleje NATUR.)
Egenskaber:	FAXE Oliেpleje giver en silkemat, smuds- og vandafvisende overflade.
Tørstof:	17 % vægt 17 % volumen
Forbehandling:	Støv og løst snavs fjernes med støvsugeren. Er træet meget snavset, vaskes først med FAXE Trærens. Skulle olieoverfladen være beskadiget, olieres denne først. Nyolierede overflader må tidligst behandles med Faxe Oliেpleje efter 7 dage.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
-	-	-
Lammeuldssvaber for koncentreret påføring. Rengøring: Moppe, klud eller lignende.		

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	1 time 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Behandling ved den første pleje:

NB: Faxe Oliেpleje Hvid bør ikke anvendes i koncentreret form.

Faxe Oliেpleje omrystes inden brug.

- Faxe Oliেpleje Natur påføres ufortyndet i træets længderetning på den rengjorte overflade. Der arbejdes vådt-i-vådt . Undgå overlåpninger.
- Skal tørre i ca. 60 minutter.
- Beskyttes mod vand i 7 dage.

Behandling ved rengøring:

- Faxe Oliেpleje kommes i vandet:
1 del Faxe Oliেpleje i 20 dele vand. Ved stærk belastning samt ved behandling af mørke træsorter 1 del på 8-10 dele vand.
- Der vaskes i træets længderetning.
- Overfladen skal tørre i 30-60 minutter.

Efterbehandling:

Normalt rengøres træ med Faxe Oliেpleje efter behov. Er træet meget snavset eller plettet fjernes Faxe Oliেpleje med Faxe Trærens, hvorefter en ny forsegling med Faxe Oliেpleje ufortyndet påføres.

Rækkeevne: Teoretisk: 50 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Bemærkninger: Indholdet kommes direkte i en spand og omrøres omhyggeligt under arbejdet. Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk